

Z.P.U.H. „Temp-Skay”
Pałówko 26
76-113 Postomino
e-mail: biuro@tempskay-skamat.pl



www.tempskay-skamat.pl

ATEST TECHNICZNY NR 11/2018

Symbol materiału: **DOLARO (D)**

Producent: **Z.P.U.H. „TEMP-SKAY” Jerzy Samulski**

Skład materiału:

- powleczenie: **100% PVC**
- nośnik: dzianina: **100 % PES**

Lp.	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Wynik	Metodyka badań (nr normy)
1	Grubość	mm	0,7 ($\pm 0,05$)	
2	Gramatura	g/m ²	480 (± 50)	
3	Szerokość	cm	140 (± 2)	
4	Standardowy nawój na rolce	mb	40	
5	Średnia siła przy zerwaniu: - wzdłuż - wszerz	daN/cm	12 5,6	PN-93/P-04968
6	Wydłużenie maksymalne -wzdłuż -wszerz	%	30,0 120,0	PN-93/P-04968
7	Wytrzymałość na wielokrotne zginanie w temp.(-26) st. C	Ilość zgięć	50 000	PN-EN ISO 7854:2002
8	Odporność na przepuklenie: - siła - wysokość	daN mm	10,0 10,7	PN-93/P-22145
9	Odporność na ścieranie	Ilość suwów	102 400	PN-EN ISO 5470-2: 2005

* Wyrób bezftalanowy, wykorzystywany do produkcji mebli (krzesła, fotele, sofy) oraz w branży motoryzacyjnej (pokrowce samochodowe).

* Wersja uniepalniona na zamówienie klienta.

Data sporządzenia: 2018/05/15
Sporządził: Wojciech Borowy